

Emulbit

Shtresë bazë dhe mbrojtëse

PRODUKTI

Emulbit është një emulsion bituminoz që nuk përmban tretës dhe prandaj është ekologjikisht shumë i padëmshëm. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTI

Emulbit nuk përmban lëndë tretëse, mund të hollohet me ujë dhe pas tharjes është rezistent ndaj ujit.

APLIKIMI

Emulbit mund të përdoret si mbrojtës ndaj lagështirës dhe si astar në nënshtresat poroze dhe metalike, por edhe për shkak të aplikimit të tij kombinuar me çimento, përdoret për prodhimin e astareve bituminoze ose stukove izoluese. Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër dhe pa grimca të materialit, pa dhera, vaj ose papastërti të tjera. Aplikimi kryhet me spërkatje ose lyerje me furçë apo rrul. Nuk aplikohet në shi, në rrezik ngrice dhe në një temperaturë ambienti më të ulët se + 5°C.

TË DHËNA TEKNIKE (të përcaktuara në klimë standarte 20 ° C / lagështia relative e ajrit 60%)

Koha e tharjes	Në varësi të kushteve atmosferike dhe sasisë së aplikuar deri në 24 orë
Fortësia:	
- Masa e bitumit	40 % e masës totale
Pika e zbutjes,	minimumi 90 °C
- shkrija në tretësirën Trikloretilen	> 99 %
Viskoziteti DIN 4 mm/ 25 °C	≤ 10s
Densiteti	rreth 1,0 g/cm ³
Ngjyra: e njomë e thatë	kafë e zezë
Konsumi	0,2* – 0,3** l/m ² për shtresë, në varësi të nënshtresës (*metal/**beton)



BMI

VILLAS

BMI Bramac Sisteme për çati Sh.p.k
Rr. "Ismail Qemali", Pall. 12 katësh (i ri)
Kati III, Zyra 6
1001 Tirana, Albania

www.bmigroup.com

Mënyra e pastrimit

e njomë - me ujë,
e thatë - me pastrues tretës

Paketimi / Numri i produktit:

fuçi rreth 180 litra / 101375
kova 25 litra / 101376
10 litra / 101377

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

EMULBIT R010

Botimi: Mars 2015.

MAGAZINIMI

Materiali nuk është rezistent ndaj ngricës; pa ngrirë mund të ruhet për 1 vit. Kova me materialin e mbetur, duhet të mbyllet mire. Materiali mund të ripërdoret.



BMI VILLAS

BMI Bramac Sisteme për çati Sh.p.k
Rr. "Ismail Qemali", Pall. 12 katësh (i ri)
Kati III, Zyra 6
1001 Tirana, Albania
www.bmigroup.com