

Monarplan FM

Membranë Sintetike

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Monarplan FM është pjesë e sistemit të hidroizolimit njështrësor, e përbërë nga fibra poliestre. Fiksimi i nënshtresës bëhet mekanikisht. Monarplan FM përbëhet nga klorur polivinili (PVC-P) dhe prandaj nuk përshtatet me produktet bituminoze.

APLIKIMI

Monarplan FM mund të përdoret me ose pa mbrojtje sipërfaqësore shtesë. Gjatë aplikimit ndiqni udhëzimet bazë për Membranat Sintetike Icopal.

NGJYRAT

Standart

Gri e hapur ose e gri e errët (ana e sipërme)

Gri e errët ose e zezë (ana e poshtme)


Ngjyra të tjera

jeshile, e bardhë, e kuqe, blu, e bruztë


Porosi të veçanta janë gjithashtu të mundshme.

TË DHËNA TEKNIKE

Karakteristikat	Vlera	Toleranca	Standarti
Dëmtime të dukshme	pa dëmtime	-	EN 1850-2
Gjatësia	15	-0/+5 %	EN 1848-2
Gjerësia	1,6 / 2,12 m	-0,5/+1 %	EN 1848-2
Drejtësia	≤ 30 mm	-	EN 1848-2
Nivelimi	≤ 10 mm	-	EN 1848-2
Masa për njësinë e sipërfaqes	1,88 / 2,29 m ²	-5/+10 %	EN 1849-2



Trashësia efektive	1,5 / 1,8 mm	-5/+10 %	EN 1849-2
Papërshkueshmëria nga uji	e papërshkueshme nga uji	-	EN 1928 (B)
Rezistenca ndaj zjarrit nga jashtë	Klasi B t1	-	ENV1187 & EN 13501-5
Reagimi ndaj zjarrit	Klasi E	-	EN 13501-1
Rezistenca ndaj shkëputjes në vendin e bashkimit	≥ 300 mm	N/50 -	EN 12316-2
Forca e tërheqjes (për së gjati)	≥ 1100 N/50 mm	-	EN 12311-2 (A)
Forca e tërheqjes (tërthorazi)	≥ 1000 mm	N/50 -	EN 12311-2 (A)
Elasticiteti ndaj tërheqjes	≥ 15 %	-	EN 12311-2 (A)
Rezistenca ndaj goditjes	1,5 ≥ 600/100 mm/ 1,8 ≥ 800/1250	-	EN 12691 (A / B)
Rezistenca ndaj grisjes	≥ 200 N	-	EN 12310-2
Stabiliteti dimensional	≤ 0,5 %	-	EN 1107-2
Fleksibiliteti në temperaturë të ulët	≤ -25 °C	-	EN 495-5
Rezistenca ndaj rrezeve UV	rezistente	-	EN 1297
Rezistenca ndaj breshërit	1,5: ≥22/30; 1,8: ≥ 25/33 m/s	-	EN 13583
Depërtueshmëria ndaj avujve	20.000	± 30 %	EN 1931



Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore.
I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.
Monarplan FM Botimi: Mars 2015.